



INTERIÖR 25 VÅTRUM

Interiör 25 Våtrum är en vattenspädbar ren akrylfärg med svag lukt för inomhusbruk. Täcker bra och ger en slitstark yta som är lätt att hålla ren. Interiör 25 Våtrum är idealisk som täckfärg i såväl våtrum (badrum och kök) som vardagsrum, hall och sovrum. Interiör 25 Våtrum används på ytor som glasfiberväv, byggskivor, panel, puts, betong, övermålningsbar tapet, tidigare målade ytor etc.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Akryl dispersionsfärg
Kulör:	Vit + A, B, C bas som bryts över Gjocomix
Glans:	Halvblank
Viskositet (P):	70-90
Densitet (kg/l):	Ca 1,3
Torrhalt (volym %):	Ca 38

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten, rengörs med tvål och vatten.
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	120 my
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50 my
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,021"/0,53mm
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Förbrukning:	8-12 m ² /liter beroende på underlaget
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar.
Brukstorr:	Det rekommenderas att vänta minst en vecka innan vatten belastning.
Minimum appliceringstemp.(°C):	+ 5. Bäst resultat uppnås vid applicering i rumstemperatur.



INTERIÖR 25 VÅTRUM

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjoco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjoco Spärrgrund.

Obehandlad mur, tidigare kalkade och mycket sugande underlag skrapas, borstas och behandlas med Gjoco Murseis (mur- & betongprimer) före målning med Interiör 25 Våtrum.

Applicering

Interiör 25 Våtrum är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas.

Övrig information

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C. Målad yta får härda i minst 4 veckor före rengöring med mildt rengöringsmedel.

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans. Färgen förvaras med väl tillslutet lock för att förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte tömmas i avloppet, utan levereras till återvinningsstation.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AS
