

BRAND **PRIMACOL**[®] PROFESSIONALPRODUKT **Maling til betongulve**

- Holdbar overflade
- Høj vaskbarhed
- Høj dækkeevne

PAKKER **0,7l 0,75l 2,2l 2,5l 4,5l 5l**

EGENSKABER Maling til dekoration og bevarelse af gulve og andre betonoverflader. Produktet er egnet til indendørs brug (garage, kælder, lager, fyrrum mm.) og udendørs brug på betonelementer (terrasser, hegn, balkoner, facader, garager mm.).

Produktet er miljøvenligt - med et minimum indhold af farlige flygtige stoffer

Egenskaber: Malingen skaber en emalje som vedhæfter på betonoverflader. Det karakteriseres ved at have en høj vaskbarhed - minimum 10.000 gange (i overensstemmelse med standard PN-92/C-81517) og kan ligeledes tåle olie, benzin og vaskemidler. Hvis overfladen skal have anti-skrid egenskaber, tilføj da Primacol skid-off. Malingen anbefales ikke til industri hvor der er tunge køretøjer og meget trafik.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET Før du maler skal du sørge for at overfladen er forbehandlet korrekt, i.e. tør og fri for støv, fedt og snavs. Fjern løs maling eller puds fra overfladen. Gamle malerrester kan have negativ effekt på tilhæftningen af betonmalingen. Er overfladen angrebet af svamp, anvend et svampedræbende middel.

PÅFØRELSE Før brug, bland malingen grundigt. Skal du male helt nye betongulve, skal du grunde først; fortynd produktet med vand 3:1. Dette gøres for at øge tilhæftningen. Når du maler anden gang skal malingen ikke fortyndes. Arbejdes skal budføres mellem temperaturer mellem +5°C til +25°C. Mal ikke i fugtigt vejr eller i direkte solskin.

VIGTIGT! Grundet variabilitet i materialer og overflader anbefales det at lave en spottest. Der kan være en lille farveforskel på forskellige batch-numre - anvend derfor produkter fra samme batchnummer.

VIGTIGT! Fuld overfladehærdning og den maksimale belægningsbestandighed opstår efter ca. 3 uger efter malingen.

OPBEVARING	Beskyt mod frost. Opbevares ved temperaturer mellem 5°C and 25°C i en tætlukket beholder.		
SIKKERHED	Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder reaktionsmasse af 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan forårsage allergisk reaktion		
TEKNISK DATA	En suspension af mineralske fyldstoffer,		
Kemisk komposition	pigmenter, polymerdispersion og additiver	Komplet tørretid	48 timer
Lugt	Mild	Værktøj	pensel, rulle
pH	8-9	Dækkeevne	8-12 m ² /l
Slutresultat	Semimat	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Lag	2	Diluent	Vand
Andet lag	3 timer	VOC limit	max.25g/l (kat. A/c/WB):40g/l
Røretør	4 timer		

JURIDISKE
OPLYSNINGER

Informationen i dette tekniske datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen reflekterer vores nuværende viden om produktet og fratager ikke brugeren fra at foretage sine egne tests for at undersøge produktets egnethed til det tilsigtede formål. Producenten forbeholder sig retten til at ændre det tekniske datablad uden at informere klienten om dette.