

Gjøco Hurtigsparkel er en hurtigtørkende ekstra fingradert håndsparkel for innendørs bruk. Anvendes til utjevning og sparkling på karmen, dører, skap o.l. av tre og stål. Gjøco Hurtigsparkel tørker hurtig, og får en hard og minimalt sugende overflate som er godt egnet til overmaling.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Latekspolymer, med hvit dolomitt som fyllstoff
Farge:	Hvit
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,8
pH verdi:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,03 mm
Tørrstoff, volum %:	Ca. 53

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Forbruk:	Bredsparkling: 0,5 liter/ m ² ved 0,5 mm sjikttykkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringsstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, min:	Ca. 8 timer
Sjikttykkelse:	Max. 2 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke flater rengjøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Sugende underlag og ubehandlet tre bør grunnes før sparkling.

Påføring

Påføres med stålsparkel. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100-120. Tørk av støv før videre behandling. Sparklede flater skal forlimes før tapetsering.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparkel for å hindre søl og inntørking. Sparkel skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
