

Gjøco Panellakk er en vanntynnbar, hurtigtørkende akrylbasert silkematt lakk med lysfilter. Anvendes innendørs på nytt eller gammelt ubehandlet gulnet panel/treverk til vegg. Kan tones over fargeblandemaskin.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar akrylbasert lakk
Farge:	Transparent, kan brekkes over Gjøcomix
Glans:	Silkematt
Egenvekt (kg/l):	1,0
Tørrstoff (volum %):	Ca. 26

Bruksdata

Påføringsmetode:	Påføres med fyldig, flat pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	12-15 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	30 min
Overmalingsintervall, minimum:	1 time. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og fritt for fett og smuss. For å unngå fiberreising på nytt treverk, kan panelet fuktes med vann og deretter slipes lett før påføring av Gjøco Panellakk. Gammel ubehandlet panel rengjøres med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Interiørvask og tørkes over med rent vann før videre behandling. Fiberreising slipes lett ned.

Bruksmåte

Det anbefales å ta prøveoppstrøk for å undersøke om fargen er den man ønsker. Ulike gulnyanser i treverket vil påvirke fargen, slik at fargen kan variere noe fra panel til panel. Lakker ett eller få bord om gangen i full lengde for å unngå skjolder. Jevn eventuelt ut med svamp eller fille mens lakken fortsatt er våt. Påfør 1-2 strøk etter ønske. Benyttes klar (utonet) Gjøco Panellakk anbefales 2 strøk, for å gi bedre beskyttelse mot gulning. Eventuell fiberreising slipes lett ned. Det anbefales å rengjøre penselen i vann av og til ved større arbeider, for å hindre at panellakken tørker og kerner inne i penselen.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av lakken for å hindre søl og inntørking. Lakken skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking

Gjøco Panellakk er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredstiller kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy og slitesterk

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Rør godt om i boksen før bruk og underveis i påføringen. Bokser med ulike batchnummer blandes før bruk for å hindre glansforskjeller. Produktet må ikke utsettes for frost. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på etterm vinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.

Emballasjestørrelse: 0,68 og 2,7 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <40 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Gjøco AS