

Gjöco Panellack är en vattenburen, snabbtorkande akrylbaserad silkematt lack med ljusfilter. Används inomhus på ny eller gammal obehandlad gulnat panel/trä. Kan nyanseras med brytmaskin.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenburen akryllack
Kulör:	Transparent, kan brytas med Gjøcomix.
Glans:	Silkematt
Viskositet (Pa):	2,2-2,7
Densitet (kg/l):	Ca. 1,0
Torrhalt (volym %):	Ca. 26

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Påføres med fylldig, flat pensel
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	12-15 m ² /liter beroende på underlaget
Torkning (23 °C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	30 min
Övermålningsintervall, minimum:	1 timme. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, fukt, ventilation och filmtjocklek
Minsta appliceringstemp. °C:	+ 5°C. De bästa resultatet erhålles när lacken används vid rumstemperatur

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och fri från fett och smuts. För att undvika fiberresning på nytt trä, kan panelen vätas med vatten och sedan lätt slipas före applicering av Gjoco Panellack. Gamla obehandlade panel rengöras med Gjoco Interiörtvätt innan du fortsätter. Fiberresning slipas lätt ner.

Användningsmetod

Det rekommenderas att göra provuppstrykning för att kontrollera om färgen är som man vill. Olika gula nyanser i träet kommer att påverka färgen, vilken kan variera från panel till panel. Lackera en eller ett fåtal brädor i taget i full längd för att undvika överlappningar. Släta ut om det behövs med en svamp eller trasa medan lacken är fortfarande våt. Applicera 1-2 skikt enligt önskemål. Färglös Gjoco Panellack rekommenderas i 2 skikt för att ge ett bättre UV skydd mot träets gulning. Eventuella fibrer resningar slipas lätt ned. Det rekommenderas att rengöra penseln i vatten under arbetet för att undvika korn och torkade partiklar.

Övrig information

Rör om lacken väl före användning. Burkar med olika tillverkningsnummer blandas före användning för att undvika glansskillnader. Produkten får inte utsättas för frost.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/e.): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <40 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS
