

Gjøco Våtromslim er en vanntynnbar vegglim for vinyl, PVC og glassfibervev i våte rom som bad og vaskerom. Kan anvendes på de fleste underlag som sponplater, tre, betong og gips. Skal ikke benyttes til gulv.

Fysikalske data

Type:	PVA-dispersjon
Farge:	Hvit
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,04
Tørrstoff, volum %	Ca. 38

Bruksdata

Påføringsmetode:	Sparkel, pensel eller ikke-loende rull.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Forbruk:	Ca. 4 m ² / liter, avhengig av underlag
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Overmalingsintervall, min:	Min. 24 timer
Sjikttykkelse:	Max. 3 mm
Minimum påføringstemperatur:	+15 °C

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Malte eller vinylbelagte flater må slipes og /eller vaskes med Gjøco Husvask eller egnet rengjøringsmiddel. Ujevnheter og sprekker må sparkles før påføring. Sterkt sugende underlag bør primes med Gjøco Våtromslim tynnet med 3 deler vann.

Påføring

Temperaturen bør ikke være under 15 °C ved påføring. På vinyltapet bør limet tørke i 10-15 minutter før påsetting. Lim direkte på veggen hvis påføring av tunge materialer. Ved lette materialer (vinyl) skal limet påføres tapetet. La limet tørke noen minutter før påsetting.

Lagring

Produktet skal fraktes og oppbevares stående tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende lim skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Tørket lim kan fjernes mekanisk eller med rødsprit. Jern vil korrodere i kontakt med limet.
Emballasjestørrelser: 1 og 5 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
