

Produktdatablad

Herregård Linoljemaling



Gjøco Herregård Linoljemaling är en halvblank, alkydförstärkt linoljefärg. För utvändig användning på nytt, laserat eller målat trä. Det rekommenderas att lägga till Gjøco Zinkoxidpasta, speciellt i vita och ljusa färger, för en mer hållbar film. Herregård Linoljemaling kan även användas inomhus.

Reviderat 19.12.2023

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydförstärkt linoljefärg
Kulör:	Bas vit, A, B, C, gul, klarröd, ocker och oxidröd
Glans:	Halvblank
Flampunkt:	>62 °C
Densitet:	1,32 kg/l (beroende på färg)
Torrsubstans:	Ca. 64 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Sprutmålning bör utföras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	100 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	70 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 10 m ² per liter, beroende på underlag
Information högtryckspruta Färg:	
Munstycke:	0,018"-0,021"
Sprutvinkel:	40°-80°
Färgtryck:	Min 150 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	Ca. 14 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum övermålnings intervall:	48 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Rekommenderas för användning under perioden maj - augusti. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt innan färgen appliceras. Tidigare målade hus ska skrapas rena från lös, gammal färg. Bort trä stålborstas för att ta bort lösa träfibrer. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Skölj väl med rent vatten. Ytor som är hårt angripna av svamp/alger behandlas med Gjøco Algrent.
Applicering	OBS: Rekommenderas att lägga till Gjøco Zinkoxidpasta, speciellt i vita och ljusa färger, för en mer hållbar film. Om du lägger till zinkoxidpastan blir färgen ljusare. Rör om väl före användning. Rekommenderas för användning under perioden maj–augusti. Linoljefärg torkar mycket långsammare än traditionell oljefärg. Det är särskilt viktigt att applicera linoljefärg i tunna lager för att få bra genomtorkning och förhindra rynkor/solblåsor. Måla inte på en yta som utsätts för direkt solljus. Linoljefärg har en egen gul ton, och kan därför orsaka avvikelse i vissa färger, speciellt om färgen har lagrats en längre tid. Naturligt slitage gör att färgen bleknar/kritar med tiden. Fråga gärna en fackman om råd och vägledning innan användning. Spill och använda trasor läggs i vatten och samlas i en brandsäker avfallsbehållare.
Lagring	Produkten måste förvaras i enlighet med nationella bestämmelser. Förpackningen ska förvaras tätt tillsluten och förvaras torrt vid en jämn temperatur. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagare. 
Övrig information	Dagg på halvtorr färg kan ge matta fläckar. Sol på våt eller halvtorr färg kan orsaka blåsor. Undvik därför applicering i solsken och när det är dagg. Använd alltid samma batchnummer på samma yta för att undvika färg- och glansskillnader. Vid behov kan olika batchnummer blandas före användning. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <170 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

