

# Produktdatablad

## Gjøco Fashion 80



Gjøco Fashion 80 er en vanntynnbar luktsvak oljemaling for innendørs bruk. Har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Benyttes til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vinduer, karmen, listverk og innredninger.

Revidert 19.01.2024

Symboler





### Tekniske data

Type:	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling.
Farge:	Hvit, A, B og C base, som blandes over Gjøcomix
Glans:	Blank 80
Viskositet:	65-80 P
Litervekt:	Ca. 1,1-1,3 kg/l
Tørrestoff:	35-37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100-120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1-2 time
Overmalingsintervall, minimum:	6 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur (over +20 °C).

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørrens og skylles med vann. Følg bruksanvisningen på emballasjen. MFD, bygningsplater, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Gjøco Sperregrunn. Ved fiberreinsning kan det være nødvendig å slippe overflaten etter grunning for å få en fin og glatt overflate. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Gjøco Fashion.

	Nytt, ferskt panel og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med 1-2 strøk Gjøco Kvist og Sperregrunn eller Gjøco Sperregrunn.
<b>Bruksmåte</b>	Gjøco Fashion er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overfalte, anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.
<b>Farger</b>	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
<b>Lagring</b>	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
<b>Miljømerking</b>	Gjøco Fashion er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.  Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016). Produktet tilfredsstillende BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Fashion inneholder ingen stoffer på A20-listen.
<b>Avfallshåndtering</b>	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
<b>Øvrig informasjon</b>	Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. Det er også en fordel at malingen har romtemperatur. Rør godt om før bruk. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten vanligvis er på det laveste. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
<b>Sikkerhet</b>	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

