

GULVMALING 40



Gjøco AS, 6639 Torvikbukta

BRUKSOMRÅDE

Gjøco Gulvmaling 40 er en halvblank, slitesterk gulvmaling basert på uretanalkyd. Brukes innvendig på tre og på gamle betonggulv.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
Påføringsmetode:	Pensel eller rull.
Tynner:	Gjøco White Spirit
Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	UN-nr: 1263
Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon. Tørketid påvirkes av temperatur, luftfuktighet, luftingsmuligheter og tykkelsen på strøk.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS- datablad) for produktet. Se www.gjøco.no
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder: <500 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring:	Til rengjøring før ommaling anbefales Gjøco Interiørrens. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt flater bør ikke vaskes før etter 3-4 uker. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning
Intervall ommaling:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.



ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

Epostadresse: _____

Dato: _____

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.
