

Produktdatablad

Gjøco Heftgrunn Vanntynnbar



Gjøco Heftgrunn er en vanntynnet akrylgrunning med god vedheft til de fleste underlag. Grunningen er luktsvak, tørker raskt og har gode påføringsegenskaper.

Benyttes på underlag som bygningsplater, treverk, laminat, tidligere malte flater, plast og fliser i tørre rom.

Revidert 31.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Akrylbasert grunning.
Farge:	Hvit
Glans:	Matt 05
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35-40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"; 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir og avstøves. Bygningsplater kan være overflatebehandlet med voks e.l., sjekk vedheft. Ved bruk på plast kontrolleres hefteevne ved å foreta prøveoppstrøk.

Bruksmåte	Påføres jevnt og fyldig. Arbeid raskt og unngå å gå tilbake til halvtørr maling. På underlag hvor det kreves slett og glatt overflate, anbefales det å bruke en egnet pensel til etterstryking.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Miljømerking	Gjøco Heftgrunn er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen. 
Øvrig informasjon	Eventuell oppfyllt røres godt inn før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk. Emballasjestørrelser: 0,75 og 2,7 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <3 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

