

## Produktdatablad

# Gjøco Oljegrunding



Gjøco Oljegrunding er en lett tiksotrop grunding for utvendig treverk og er basert på penetrerende alkyder og oljer. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Gjøco Oljegrunding er ideell for grunding av bart utvendig treverk av gran og furu. Kan også benyttes på impregneret treverk.

Revidert 17.12.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Grunding basert på alkydoljer
Farge:	Klar og hvit
Flammepunkt:	>62 °C
Litervekt:	0,89 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøytes.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	20 mikrometer
Anbefalt forbruk:	
Høvlet tre:	6-10 m <sup>2</sup> /liter
Uhøvlet tre:	4-8 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer
Minimum påføringstemperatur:	Kan brukes under +5 °C, men underlaget må være tørt og rim-fritt. Lave temperaturer vil forlenge tørketiden betydelig.

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes før påføring av Gjøco Oljegrunding. Vakumimpregnerte vinduer må avfettes før grunding. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Glatte og harde overflater som høvlet tre kan med fordel slipes lett før grunding. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling, og værslitte flater stålborstes ned til friskt treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask.

<b>Bruksmåte</b>	Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Nytt og ubehandlet treverk behandles med Gjøco Oljegrunning snarest etter oppsetting. Bortre gis ett strøk. Bruk bred pensel. Husk å mette endaved og skjøter med 3-4 strøk. Viderebehandling bør utføres så snart som mulig og innen 1 mnd. Gjøco Oljegrunning skal ikke danne film; eventuelt overskudd tørkes av med lofri klut.
<b>Lagring</b>	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
<b>Avfallshåndtering</b>	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
<b>Øvrig informasjon</b>	Eventuelt oljeoppflyt i boksen røres inn en stund før bruk. Det anbefales Oljegrunning klar under transparent beis, fordi pigmentert Oljegrunning kan gi fargeendring. Ta gjerne et prøveoppstrøk. Emballasjestørrelser: 0,75; 3 og 10 liter.
<b>Sikkerhet</b>	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon** **Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

