

Produktdatablad

Gjøco Proff Isolér



Gjøco Proff Isolér er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Bør ikke brukes på ny betong.

Revidert 15.12.2023

Symboler



Tekniske data


Type:	Basert på uretanmodifisert alkyd
Farge:	Hvit
Glans:	Leveres i glansgrad 3 og 10
Litervekt:	1,4 kg/l
Tørrestoff:	42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8 - 12 m ² /liter, avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørvask, Gjøco Gulv- og panelrens eller Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir. Fjern slipestøv omhyggelig før det males.

Bruksmåte

Til bruk som grunning påføres 1 strøk Gjøco Proff Isolér. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres 2 fyldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. nytt furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk – gjør prøveoppstrøk. På eldre gulnet panel/lakket/beiset kan misfarging bli gjennom malingsfilmen. Påfør så mange

	strøk som nødvendig inntil malingsfilmen er hvit og misfarging ikke er synlig. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Miljømerking	Gjøco Proff Isolér er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen. 
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Gjøco Proff Isolér er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

