

Produktdatablad

Heftgrunn



Gjøco Heftgrunn är en matt grundfärg för inomhus bruk baserad på alkydolja. Gjøco Heftgrunn är perfekt som en primer och täckfärg i taket. Används på underlag som trä, byggplattor, MDF, tapet, vävtapet, torrt murverk och betong, tidigare målade ytor etc. Inte lämplig för keramiska plattor.

Reviderat


31.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad färg
Kulör:	Vit, kan brytas i ljusa kulörer med Gjøcomix
Glans:	Matt
Litervikt:	Ca. 1,5 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 48
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle och högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare.
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknäfta
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	80 – 100 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	35–40 mikrometer
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,021", 0.53 mm
Sprutvinkel:	65°-80°
Spruttryck:	150 kg/cm ²
Rekommenderad förbrukning:	8–10 m ² /liter
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	4 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Minimum applicerings temperatur:	+ 10°C.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent, torrt och fri från fett, vax och oljor. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Hustvätt. Tidigare målade ytor, byggskivor, MDF och fabriks målade ytor mattas med fint sandpapper. Byggskivor kan ha vaxbeläggning, kontrollera vidhäftning. När Heftgrunn används på kakel och plast kontrollera vidhäftning genom provmålning.
Applicering	Gjøco Heftgrunn är redo att använda och bör inte förtunnas.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra förpackningar levereras till godkänd mottagning. Se även föreskrifter om farligt avfall. 
Övrig information	Appliceringstemperaturen i luft och underlag ska vara minst +10 °C. Rör om väl före användning. All olja som flyter upp bör röras i ordentligt före användning. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor innan de rengörs med ett mildt rengöringsmedel. Olika batchnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Förpackningsstorlekar: 0,68 L; 2,7 L och 9 L.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AB**

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

