

Spärrgrund är en vattenburen grundfärg till övermålning och isolering av missfärgning som sot, nikotin och andra färgämnen. Motverkar blödning från kvistar. Kan användas på de flesta ytor som paneler, byggplattor, glasfiber, tapeter, gipsskivor, gammal puts och betong etc. Bör ej användas på ny betong.

## FYSIKALSKA DATA

Typ:	Baserad på uretanmodifierad alkyd
Kulör	Vit
Glans:	Sidenmatt 6-8
Viskositet:	70
Densitet (kg/l):	1,4
Torrhalt (volum %):	42

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning / rengöringsmedel:	vatten
Rekommenderad förbrukning:	8-12 m <sup>2</sup> / liter
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1 timme
Övermålnings intervall, min:	4 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 5. För bästa resultat när de appliceras vid rumstemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Blanka ytor mattas ner med fint sandpapper. Obehandlade gamla mur, tidigare kalkade och mycket kritade ytor skrapas, borstas och grundas med Gjoco Murseis eller Mineralprimer. Gamla paneler tvättas med Gjoco Hustvätt eller Gjoco Krafttvätt, torkas över med rent vatten innan applicering av Spärrgrund.

### Användningsmetod

För användning som en grund appliceras ett skikt av Spärrgrund. För spärrning av kvistgenomslag och missfärgade ytor appliceras 2 skikt flödigt. På särskilt hårda ytor (t.ex. nya furupanel, gamla/missfärgade paneler) kan krävas mer än 2 skikt - gör provmålning. Observera att kvistgenomslag är ett naturligt fenomen som med tiden kommer alltid att komma upp.

### Annan information

Gjoco Spärrgrund är klar för användning och får inte förtunnas. Förvaras torrt och frostfritt. Rör om väl före användning.

---

## Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/g.): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g / l VOC.

---

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS