

Produktdatablad

Gjøco Kvist og Sperregrunn



Gjøco Kvist og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning til innendørs bruk. Basert på modifisert epoksyharpiks. Grunningen har gode påføringsegenskaper som gjør den lett å stryke. Begrenser gjennomslag fra kvister, gulnet panel, nikotin og sot. Gjøco Kvist og Sperregrunn er spesielt beregnet til nytt og ferskt furupanel og annet panel med kvistgjennomslag. Vær oppmerksom på at gjennomslag fra kvist er et naturlig fenomen som alltid kan gjøre seg gjeldende over tid.

Revidert 07.02.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Basert på modifisert epoksyharpiks.
Farge:	Hvit base.
Glans:	Matt 4-6
Litervekt:	1,3 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Produktet skal ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0,53 mm / 0,021"
Viftevinkel:	65° - 80°
Malingstrykk:	Min. 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	6 timer. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+15 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.
Korrodering:	Alt utstyr som kommer i kontakt med Gjøco Kvist og Sperregrunn må være i rustfritt stål, ellers kan metallet korrodere.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulvrens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir og avstøves.

Bruksmåte	Til bruk på lett misfarget og gulnet underlag påføres 1-2 strøk Gjøco Kvist og Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på sterkt misfarget underlag, påføres 2 strøk. På underlag hvor det kreves slett og glatt overflate, anbefales det å bruke en egnet pensel til etterstryking. Ved bruk på fliser og plast og andre glatte underlag kontrolleres hefteevne ved å foreta prøveoppstrøk.
Rengjøring av malerutstyr	Alt malerutstyr må være rent og uten andre malingsrester o.l. før bruk. Alt utstyr må rengjøres godt med rent vann umiddelbart etter bruk. Dette gjelder spesielt ved bruk av høytrykksprøyte. Kjør gjennom store mengder vann før og etter bruk for å sikre at sprøyta er helt ren. Gjøco Kvist og Sperregrunn kan gi korrosjon på metall som ikke er rustfritt.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
	
Øvrig informasjon	Rør godt om før bruk. Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Oppbevares og fraktes stående, tørt og frostfritt. Kan gi korrosjon på metall som ikke er rustfritt. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste. Emballasjestørrelse: 3 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <20 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

