

## Produktdatablad

## Gjøco Poxydekk Epoksymaling



Gjøco Poxydekk är en luktfri, vattenburen 2-komponents epoxifärg för inomhusbruk. Färgen bildar en vattenbeständig och slitstark film som står emot de flesta kemikalier och lösningsmedel. Beständigheten mot syror är något begränsad. Kan brytas till önskad färg. Gjøco Poxydekk kan användas på mur, betong- och mineraliska ytor i tvättstugor, driftutrymmen, källare, trappor, garagegolv, lagerhallar, bensinstationer och väggar i djurstallar. Ej lämplig för underlag som är i rörelse, såsom trä och metall. För golv med hög belastning rekommenderas Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL.

Reviderad:

25.02.2025

Symboler



## Användningsområden

Tvättstugor  
Driftutrymmen  
Källare  
Betongtrappor  
Lagerhallar  
Väggar i djurstallar  
Garage

## Tekniska data

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Typ:                                       | Tvåkomponents epoxifärg   |   |  |
| Färger:                                    | Ljusgrå + A-, B- och C-bas som bryts via Gjøcomix   |   |  |
| Glans:                                     | Blank, 55–70  |   |  |
| Blandningsförhållande:                     | <b>Del A</b><br>0,7 liter<br>2,1 liter<br>7 liter   | <b>Del B</b><br>0,2 liter<br>0,6 liter<br>2 liter | <b>Sum del A+ del B</b><br>0,9 liter<br>2,7 liter<br>9,0 liter |
| Egenvikt på blandning:                     | 1,2 kg/l  |   |  |
| Torrsubstans:                              | 59 vikt%  |   |  |
| Appliceringsmetod:                         | Roller eller pensel   |   |  |
| Förtunning/Rengöringsmedel:                | Vatten  |   |  |
| Åtgång:                                    | 5–8 m <sup>2</sup> /liter   |   |  |
| Brukstid:                                  | 30 minuter. Används omedelbart efter att del A och del B har blandats.                    |   |  |
| Torktid (23°C, 50% relativ luftfuktighet): |   |   |  |
| Dammtorr:                                  | 2–3 timmar  |   |  |
| Övermålningsintervall, min:                | 6 timmar vid 20°C   |   |  |
| Övermålningsintervall, max:                | 24 timmar vid 20°C. Vid längre intervall bör ytan mattas för att säkerställa vidhäftning. |   |  |

Minsta appliceringstemperatur: +12 °C i underlag och luft. Vid utomhusbruk rekommenderas perioden maj–augusti.

### Förbehandling

Ytan måste vara torr, fast, ren och fri från fett. Nygjutna golv måste härda i minst 2 månader innan de målas. Obehandlade golv och cement/slam hinna på ny betong måste tas bort genom slipning innan vidare behandling. Ytan ska vara fast. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Gulv och Panelrens eller Gjøco Kraftvask eller annat lämpligt rengöringsmedel. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Underlag med membranhärdare kan ge dålig vidhäftning; kontrollera därför vidhäftningen eller ta bort membranhärdaren innan vidare behandling.

### Användningsmetod

Använd samma batchnummer på samma strök för att undvika glans- och färgskillnader. Gjøco Poxydekk bör förvaras i rumstemperatur i ett dygn innan användning för bättre appliceringsegenskaper. Del 1 och 2 blandas noggrant med en långsamgående bormaskin med visp i 3–4 minuter. Första ströket kan spädas med upp till 10 % vatten och användas som grundning. Blandningen bör användas inom 30 minuter för att förhindra att färgen härdar i burken och blir svår att stryka ut. Observera att tjocka strykningar kan ge en matt film. Se till att det finns god ventilation och luftcirkulation under applicering och torkning. Dålig ventilation och för låg temperatur i luft och underlag kan orsaka matthet och dålig härdning. Vid utomhusbruk, som till exempel på balkonger, bör den användas under perioden maj–augusti, eftersom hög luftfuktighet/ tidigt duggfall och låga temperaturer kan ge dålig härdning. Kan gulna och krita vid exponering för solljus. För golv med hög belastning rekommenderas Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL, som i exempelvis garage där det körs med dubbdäck.

### Lagring

Förpackningen ska hållas väl tillsluten och förvaras torrt vid jämn temperatur. Produkten ska transporteras och lagras stående, torrt och frostfritt.

### Avfallshantering

Flytande epoxi ska inte tömmas i avlopp eller naturen utan ska lämnas till en miljöstation. Out härdad epoxi kan lämnas till miljöstationer som restavfall, men det rekommenderas att kontakta den aktuella miljöstationen för specifika råd eftersom det kan finnas lokala variationer. Ren och torr förpackning kan sorteras som plast.



### Övrig information

Färgen tål inte frost.  
Förpackningsstorlekar: 0,9; 2,7 och 9 liter

### Säkerhet

Produkten kan orsaka kontaktallergi. Använd lämpliga handskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom användningsförhållandena ofta ligger utanför vår kontroll, garanteras endast produktens kvalitet. Produkten levereras enligt våra generella försäljnings-, leverans- och serviceregler om inget annat skriftligt avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra angivna data utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

### Kontaktinformation

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

